



# Aragonese

**ARAGONESE** é un sistema decorativo a microspessore a base di quarzi selezionati per interno ed esterno. La sovrapposizione della finitura **ARAGONESE** al fondo (**MICROFOND**) applicato a pennello permette di ottenere effetti altamente decorativi, profondità e morbidi contrasti. **ARAGONESE**, costituito da un grano di quarzo ceramizzato, garantisce grande resistenza meccanica, resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.

**COLORE:** 8 tinte di cartella.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:**

**Fondi nuovi in esterno:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR consolidante** diluito al 300% con acqua.

**Fondi nuovi in interno:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR** diluito al 300% con acqua.

**Fondi vecchi:** accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Indi procedere come sopra. Se necessario applicare due mani di consolidante.

**Fondi con presenza di muffe:** applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

**APPLICAZIONE:** Applicare una prima mano di **MICROFOND senza diluizione** a pennello incrociando in modo irregolare l'applicazione e avendo cura di lasciare le tracce e i rilievi della pennellata più o meno evidenti, in modo da ottenere il disegno desiderato. Diluendo leggermente **MICROFOND** l'aspetto finale sarà più morbido e meno in rilievo.

Ad essiccazione avvenuta procedere all'applicazione della finitura **ARAGONESE**, anch'essa pronta all'uso, utilizzando un largo pennello e distribuendo il prodotto sulla parete in modo irregolare, cercando comunque di mantenere una globale uniformità di intensità su tutta la superficie.

Non applicare in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o quando è prevista una temperatura al di sotto di +5°C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione; l'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 15-20 giorni dall'applicazione.



# Aragonese

Lavare gli strumenti di applicazione immediatamente dopo l'uso con acqua tiepida e sapone.

Essendo privo di solvente **ARAGONESE** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

**ARAGONESE** è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

<b>&gt;ARAGONESE</b>		N A 06
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. A 06
<b>SCHEMA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica silossanica	
Peso specifico:	1,26 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	9÷10	UNI 8311
Viscosità:	16000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	44,94 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione: da +10°C a +40°C		
Temperatura di conservazione: da +5°C a + 30°C		
Tempo di conservazione: in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.		
Diluizione: Pronto all'uso		
Tempo di essiccazione: 1 ora asciutto al tatto		
Resa: 5 m <sup>2</sup> /l		
Confezioni: 2,5 l - 15 l		

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.