



Effetto cera green

EFFETTO CERA GREEN é una finitura "a poro semichiuso" che, pur non formando un film compatto, impermeabilizza il legno lasciandolo comunque traspirare. Di effetto satinato, non sfoglia nel tempo e non richiede carteggiatura profonda nei lavori di ripristino. Non ingiallisce, è pronta all'uso e si applica direttamente su legno ben carteggiato o dopo l' applicazione di **WOOD PROTECTOR GREEN impregnante colorato**. E' la soluzione più versatile per tutte le condizioni climatiche oltre che la più tecnologicamente avanzata.

COLORE: Incolore.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una o più passate di impregnante per legno **WOOD PROTECTOR GREEN** nella tonalità prescelta al fine di proteggere il legno dall' aggressione di micro-organismi.
Fondi vecchi: asportare completamente ogni finitura o trattamento preesistente. Raggiunto il legno vivo procedere come su fondi nuovi.
Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna, carteggiare bene la superficie indi procedere con una ripresa di **WOOD PROTECTOR GREEN** del colore più appropriato.

APPLICAZIONE: **EFFETTO CERA GREEN** è pronto all'uso. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare almeno due mani di **EFFETTO CERA GREEN** intervallate tra di loro di 6-8 ore.
EFFETTO CERA GREEN può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo o airless.
Pulire gli strumenti di applicazione con acqua tiepida immediatamente dopo l'uso.



Effetto cera green

Linea green coat

>EFFETTO CERA GREEN		N E 05
		REV 0
		DEL 30/09/2005
		SPEC. REF. E 05
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Acrilico	
Peso specifico:	1.00 kg /l \pm 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	1200 CPS a 20° C. S. 2 RPM \pm 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	38.7 % \pm 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +30°C	
Temperatura di conservazione:	da +15°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	Sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 24 ore	
Resa:	da 8 a 10 mq/l	
Confezioni:	0,750 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 - 269208
Fax (0131) 269200

e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it