

Effetto cera

EFFETTO CERA é una finitura "a poro semichiuso" che, pur non formando un film compatto, impermeabilizza il legno lasciandolo comunque traspirare. Non sfoglia nel tempo e richiede solo una leggera carteggiatura nei lavori di ripristino. E' la soluzione più versatile per tutte le condizioni climatiche oltre che la più tecnologicamente avanzata.

COLORE: Incolore..

PREPARAZIONE DEL FONDO:

Fondi nuovi: applicare una o più passate di impregnante per legno WOOD PROTECTOR impregnante colorato, nella tonalità prescelta al fine di proteggere il legno dall' aggressione di micro-organismi.

Fondi vecchi: asportare completamente ogni finitura o trattamento preesistente. Raggiunto il legno vivo procedere

come su fondi nuovi.

Fondi con presenza di muffe: applicare NO MOULD, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa indi procedere come su fondi nuovi.

APPLICAZIONE:

EFFETTO CERA è pronto all'uso. In caso di legno con altissimo assorbimento diluire la prima mano con acqua ragia al 5/10 %. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare almeno due/ tre mani di **EFFETTO CERA** intervallate tra di loro di 6-8 ore.

EFFETTO CERA può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo o airless.

Pulire gli strumenti d'applicazione con acqua ragia o diluente sintetico.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY **SAIF s.r.l.**VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200



Effetto cera

>EFFETTO CERA		N E 01
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. E 01
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Oleo - uretanica alifatica	
Peso specifico:	0,95 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	900÷ 1100 CPS a 20° C. S. 2 RPM 2	UNI 8490
	± 10%	
% Solidi in peso:	% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di	da +5°C a +45°C	
conservazione:		
Tempo di conservazione:	Sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto	
	Sopraverniciabile dopo 24 ore	
Resa:	da 8 a 10 mq/l	
Confezioni:	0,750 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY **SAIF s.r.l.**VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200

e-mail: <u>saif@saifspa.it</u> <u>www.saifspa.it</u>