



# Madreperla

**MADREPERLA** è una singolare finitura perfettamente liscia, che crea trasparenze ed effetti sfumati, con un prezioso riflesso perlescente, in una vasta gamma di colori. L'effetto decorativo è superbo, i consumi sono ridotti, la resistenza ai graffi e la lavabilità sono elevate. Lo spessore della finitura è modesto, quindi richiede una buona preparazione del fondo che deve essere perfettamente liscio. **MADREPERLA** è una ottima finitura dove si conciliano diverse esigenze: un aspetto raffinato e delicato proprio dello stucco lustro veneziano, una resistenza e durata eccezionali ed una estrema facilità e rapidità di applicazione.

Sono disponibili due diversi tipi di finitura **MADREPERLA**:

**MADREPERLA SFUMATO**: applicato a spugna.

**MADREPERLA STUCCO**: applicato a spatola.

Le dosi coloranti da aggiungere a **MADREPERLA** incolore sono le stesse per i due differenti tipi di prodotto.

I colori contrassegnati con .../1 necessitano di una sola dose; i colori contrassegnati con .../2 necessitano di due dosi.

**COLORE:** Incolore, 80 colori standard disponibili con il sistema tintometrico o con dosi coloranti.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** **Pareti nuove o vecchie non stuccate:** una mano di di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 300% con acqua.  
La superficie dovrà essere perfettamente liscia. Applicare quindi due passate di **UNOCOAT** o **ACRYL 100** o **MICRO FINE 500**, diluiti correttamente, colore R-1241.

**APPLICAZIONE:** **MADREPERLA SFUMATO** è fornito pronto all'uso, neutro, da colorare con dosi pigmentanti (o a tintometro). Aggiungere una o due dosi pigmentanti a **MADREPERLA** (2,5 lt.), applicare uno strato sottile di prodotto a rullo o a pennello ed immediatamente distribuire utilizzando la spugna sintetica in dotazione fino ad ottenere un effetto sfumato e ben distribuito prima che il prodotto asciughi. Poiché, dato il basso spessore, il prodotto asciuga rapidamente, su vaste superfici si suggerisce di utilizzare due operatori: il primo provvederà ad applicare a pennello o a rullo **MADREPERLA** il secondo seguirà immediatamente a distribuire e sfumare per mezzo della spugna, utilizzando la stessa tecnica di applicazione di **ARETINO**. Per ottenere un effetto più profondo e pieno, ripetere l'applicazione dopo poche ore.

**MADREPERLA STUCCO** è fornito pronto all'uso, neutro, da colorare con dosi pigmentanti (o a tintometro).

Applicare a mezzo dell'apposita spatola uno strato sottile di **MADREPERLA STUCCO**, evitando accuratamente di lasciare creste. Quando la prima mano sarà asciutta applicare con la stessa tecnica una seconda mano avendo cura di realizzare spatolate uniformi ed estremamente lisce. L'effetto finale sarà una superficie molto "soft" con ombreggiature madreperlancee.



# Madreperla

Essendo privo di solvente, **MADREPERLA**, non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

**MADREPERLA** è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

**MADREPERLA** è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

<b>&gt;MADREPERLA SFUMATO</b>		N M 21
		REV 1
		DEL 22/10/2007
		SPEC. REF. M 21
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	acrilica modifica	
Peso specifico:	1,21 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	10000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	49,9% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +30°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +40°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 2 ore	
Resa:	da 150 a 200 g/mq	
Confezioni:	15 l - 2,5 l - 0,750 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.



# MADREPERLA

<b>&gt;MADREPERLA STUCCO</b>		N M 26
		REV 0
		DEL 22/10/2007
		SPEC. REF. M 26
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	acrilica modifica	
Peso specifico:	1,07 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	400000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	53,9% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 2 ore	
Resa:	da 100 a 120 g/mq	
Confezioni:	15 l - 2,5 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità