



Metacryl beton marino

METACRYL BETON é un rivestimento a microspessore di finitura a base di resine metacrilate particolarmente indicato per la decorazione e protezione del cemento a vista. La particolare formulazione e il tipo di resina impiegato garantiscono elevata protezione agli agenti atmosferici, (acqua, sbalzi termici, gelo), elevata adesione e tenuta nel tempo sul cemento armato, impedendo il fenomeno della carbonatazione. La scarsa permeabilità di **METACRYL BETON** all'anidride carbonica presente nell'atmosfera contribuisce a mantenere stabile la basicità del cemento, inibendo il processo di ossidazione del ferro di armatura del calcestruzzo.

COLORE: Bianco più tinte a richiesta come da mazzetta colori "I RESTAURI".

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **MET-ACRYL SEAL** pronto all'uso (fissativo a base di resine metacrilate). **Fondi vecchi:** spazzolare molto bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente, ripristinare eventuali sbrecciature del cemento, indi applicare una passata di **METACRYL SEAL** pronto all'uso..

Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna.

APPLICAZIONE: **METACRYL BETON** è pronto all'uso. In caso di grande assorbimento del fondo, diluire in prima mano con **DILUENTE SINTETICO** al 5-10% .

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione. Applicare almeno due mani di **METACRYL BETON** intervallate tra di loro di 8-12 ore.

Per ottenere un buon ancoraggio , ed una buona protezione evitare di applicare **METACRYL BETON** in alto spessore, ma in più mani a basso spessore.

METACRYL BETON può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo o airless.

Non applicare sotto la pioggia o quando è prevista una temperatura al di sotto di +2°C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

L'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo alcuni giorni dall'applicazione.

Lavare gli strumenti di applicazione dopo l'uso con **DILUENTE SINTETICO**.



Metacryl beton marino

> METACRYL BETON		N. M 09
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF.
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Metacrilato	
Peso specifico:	1,55 kg /l $\pm$ 2%	UNI 8910
Viscosità:	20000 CPS a 20° C. RPM 4 S. 4	UNI 8490
% Solidi in peso	63,8% $\pm$ 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +2°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	5-10% con diluente sintetico in prima mano. 5%-pronto all'uso in seconda mano	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 8-12 ore	
Resa:	da 0,150 a 0,200 kg/mq. di prodotto per mano, diluito in funzione del tipo di supporto.	
Confezioni:	2,5 l – 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.