



Micaceo

MICACEO é uno smalto antiruggine per ferro, per interno ed esterno, a base di pigmenti lamellari ed ossidi di ferro micacei che, coadiuvati dall'alta percentuale di fosfato di zinco presente in formulazione, garantiscono al supporto ferroso trattato una alta protezione contro la corrosione. **MICACEO** é inalterabile anche se esposto per molto tempo in ambiente marino o ad alto tasso di umidità e resistente ai raggi ultravioletti. **MICACEO**, che deve essere applicato in modo abbondante (circa una quantità doppia rispetto ad uno smalto normale), grazie alla tipica fittosità, non cola.

COLORE: 13 tinte di cartella
Altre tinte ottenibili con tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Su ferro nuovo:** accertarsi che la superficie sia perfettamente sgrassata. Applicare una o due mani di antiruggine (**NOXIDE**) del tipo e colore più adatto al manufatto.

Su ferro già trattato: su fondi molto brutti e con diffusa presenza di ruggine spazzolare bene, eliminare ogni parte scarsamente aderente e le formazioni di ruggine indurite applicando una o due mani di antiruggine (**NOXIDE**) del tipo e colore più adatto al manufatto. Nel caso in cui lo smalto preesistente sia ancora in buone condizioni ritoccare solo eventuali formazioni di ruggine applicando sulle stesse **NO RUST Convertitore di ruggine**.

Su legno nuovo: carteggiare accuratamente, applicare, se il legno andrà in esterno, una o due mani di impregnante **WOOD PROTECTOR** intervallate tra di loro di 1-2 ore. Applicare quindi una o due mani di fondo pietrificante bianco opaco (**OPALITE**) intervallate tra di loro di 24 ore.

Su legno già trattato: accertarsi del buon ancoraggio della pittura preesistente, carteggiare accuratamente.

APPLICAZIONE: Diluire **MICACEO** al 3-5% con acqua minerale. Mescolare accuratamente prima dell'uso,indi applicare due mani di **MICACEO** intervallate tra di loro di 6-8 ore.

MICACEO può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con acqua minerale.

MICACEO non teme il gelo. Non applicare in condizioni critiche di umidità, o in caso di pioggia. Non applicare a temperatura inferiore ai 10° C.



Micaceo

Per applicazioni particolari tipo ringhiere interne e/o manufatti (tavolini, letti in ferro, ecc.) è obbligatorio, per poter in seguito asportare l'eventuale polvere, una ulteriore applicazione finale di protezione di nostro **EFFETTO CERA** o **FLATTING SATIN**.

>MICACEO	N M 10	
	REV 0	
	DEL 05/11/2004	
	SPEC. REF. M 10	
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina alchidica	
Peso specifico:	1,50 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	10000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso	75% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a + 45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	2% con raggia minerale applicazione a pennello 10% con raggia minerale applicazione spray	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 24 ore	
Resa:	da 6 a 8 mq/l di fondo buono	
Confezioni:	0,750 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.