



# Micro Antico

**MICRO ANTICO** é una pittura uniformante per interno, progettata per minimizzare le eventuali imperfezioni di intonaci fini o dell' arenino grazie alle varie granulometrie di quarzo sferico presenti in formulazione. **MICRO ANTICO** tende ad eliminare i difetti provocati da successivi interventi sugli intonaci esistenti (scanalature, ritocchi, rappezzi, etc.), conferendo omogeneità alla superficie. Ideale per rinnovare pareti deteriorate da numerose imbiancature e per uniformare il cartongesso all'intonaco. Questo innovativo prodotto si contraddistingue per la facilità di applicazione paragonabile a quella di una tradizionale pittura, raggiungendo il risultato finale con solo due mani, senza necessità di una successiva finitura. **MICRO ANTICO** é ideale per il rifacimento di ville e palazzi d'epoca. Garantisce elevata adesione al supporto, ottima traspirabilità e lunga durata nel tempo.

**COLORE:** Bianco, tinte pastello come da mazzetta colori "I RESTAURI".

**PREPARAZIONE DEL FONDO:**

**Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 300% con acqua.

**Fondi vecchi:** accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con l'applicazione di una mano di **SAIFSEAL DUR consolidante**, diluito al 300% con acqua. Su fondi di bassa qualità applicare due mani del medesimo fondo intervallate tra di loro di almeno 4 ore.

**Fondi con presenza di muffe:** applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro.

**APPLICAZIONE:** Applicare una prima mano di **MICRO ANTICO** diluita con acqua al 15-20% secondo l'assorbimento del fondo da trattare. Ad essiccazione avvenuta si proceda dopo circa 6/8 ore alla seconda mano con la stessa diluizione.

**MICRO ANTICO** può essere applicato a pennello o a rullo, avendo cura di distribuire il materiale in modo uniforme e ultimando sempre in verticale al fine di non mettere in evidenza le rullate o le pennellate.

Essendo privo di solvente **MICRO ANTICO** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.



# Micro Antico

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua tiepida e sapone immediatamente dopo l'uso.

<b>&gt;MICRO ANTICO</b>	N M 25
	REV 0
	DEL 05/12/2007
	SPEC. REF. M 25
<b>SCHEMA TECNICA</b>	
Tipo di legante:	Stirene/Acrilica
Peso specifico:	1,69 kg/lt 2%
pH:	8,5/9,5
Viscosità:	70000 CPS S6 RPM 5 ± 10%
% Solidi in peso:	74% ± 2%
Temperatura di applicazione:	+10/+45 °C
Temperatura di conservazione:	+10/+30 °C
Tempo di conservazione:	In luogo fresco ed asciutto almeno 18 mesi
Diluizione:	Dal 15% al 20% con acqua
Tempo di essiccazione:	3 ore asciutto al tatto, sovraverniciabile dopo 8/12 ore
Resa:	Da 0,2 a 0,3 kg/mq a seconda dell'assorbimento del supporto e della diluizione.
Confezioni:	2,5 l - 14 l

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.  
VIA ACQUI, 31  
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY  
Tel. (0131) 269207 - 269208  
Fax (0131) 269200  
e-mail: [satif@saifspa.it](mailto:satif@saifspa.it)  
[www.saifspa.it](http://www.saifspa.it)