



Microfond

MICROFOND é un rivestimento a medio spessore riempitivo a base di quarzo fine. Effetto leggermente rustico, **MICROFOND** é ideale per il rifacimento di esterni o interni ove si vogliono minimizzare i difetti dell'intonaco o i ripristini fatti. Ideale per eliminare le cavillature dell'intonaco. **MICROFOND** garantisce buona traspirabilità, elevata adesione al supporto e lunga durata nel tempo.

COLORE: Bianco più tinte come da mazzetta colori "I RESTAURI".
Altre tinte ottenibili con tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 300% con acqua.
Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con l'applicazione di una mano di **SAIFSEAL DUR consolidante**, diluito al 300% con acqua. Su fondi di bassa qualità applicare due mani del medesimo fondo intervallate tra di loro di almeno 4 ore.
Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Applicare a pennello o a rullo una prima mano di **MICROFOND** diluita con acqua al 15-20% secondo l'assorbimento del fondo da trattare avendo cura di ben distribuire il materiale. Immediatamente dopo fratazzare con una talocchia in plastica l'applicazione al fine di renderla perfettamente liscia (in caso contrario rimarranno in evidenza i segni del pennello o del rullo). Ad essiccazione avvenuta si proceda alla seconda mano che potrà essere ancora di **MICROFOND**, con le stesse modalità di applicazione, o di **MICRO 500**, se si vuole un effetto finale più liscio e fine.
Non applicare in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o quando è prevista una temperatura al di sotto di



Microfond

+5°C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione; l'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 15-20 giorni dall'applicazione.

Nel caso di applicazione di colori scuri, assicurarsi dell'effettiva maturazione del supporto, e, all'occorrenza, neutralizzare l'eccessiva alcalinità.

Essendo privo di solvente **MICROFOND** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

MICROFOND è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

>MICROFOND		N M 17
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. M 17
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:	1,66 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	60000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	45% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a + 45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	25-25% con acqua a seconda dell'assorbimento del supporto	
Tempo di essiccazione:	3 ore asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 8-12 ore	
Resa:	4 m ² /ℓ a seconda dell'assorbimento del supporto e la diluizione	
Confezioni:	2,5 ℓ – 14 ℓ	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 – 269208
Fax (0131) 269200

e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it