



Milleluci

MILLELUCI é un rivestimento multicolore per interni di tipo tradizionale, altamente decorativo a base di resine "Plyolite GOOD YEAR" in fase mista acqua/solvente. La particolare formulazione conferisce al prodotto applicato grande resistenza al lavaggio e all'abrasione e di conseguenza lo rende molto adatto come finitura di pregio in ambienti pubblici e/o a grande traffico.

COLORE: 47 Tinte di cartella.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 300% con acqua.
Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Stuccare le asperità e consolidare con **SAIFSEAL DUR consolidante**, diluito al 300% con acqua.

APPLICAZIONE: Applicare sul fondo preparato una o due riprese di **UNOCOAT**, pittura acrilica ad alto potere coprente, con rullo di lana o pennello e diluita in acqua al 20-25%. Prepararsi, quindi, all'applicazione a spruzzo di **MILLELUCI**, mascherando accuratamente tutto ciò che non si voglia trattare. Diluire con acqua dal 5 al 10% (circa un bicchiere d'acqua) **MILLELUCI**, rimestando lentamente il prodotto. Regolare la speciale pistola a carica superiore ad una pressione in uscita tra 2 e 2,5 ATM. Utilizzare un ugello di diametro 2-2,2 mm. Spruzzare, quindi, **MILLELUCI** con ampi movimenti orizzontali (destra-sinistra) senza caricare troppo il materiale. Dopo alcuni minuti ripetere l'applicazione sempre spruzzando in senso orizzontale e sempre senza caricare troppo il materiale, allo scopo di uniformare al massimo l'applicazione. E' molto importante non caricare mai troppo il materiale, piuttosto procedere a passaggi successivi; ciò eviterà l'apparire, ad essiccazione avvenuta, di aloni o macchie. Si consiglia di non applicare **MILLELUCI** in ambienti non aereati. Essendo **MILLELUCI** in fase mista acqua/solvente non è possibile l'applicazione quando si prevedano temperature al di sotto dei +5° C. durante la fase di essiccazione.
Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con ragia minerale.



Milleluci

Multicolori

>MILLELUCI	N M 18	
	REV 0	
	DEL 05/11/2004	
	SPEC. REF. M 18	
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina "Plyolite GOOD YEAR"	
Peso specifico:	1,03 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	7000÷10000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	28,5 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a + 40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a + 30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 9 mesi.	
Diluizione:	5 -10% con acqua	
Tempo di essiccazione:	4 ore asciutto al tatto	
Resa:	da 0,35 l/mq	
Confezioni:	5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200
e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it