



Noxide zinc green

NOXIDE ZINC GREEN é una antiruggine all'acqua ai fosfati di zinco, di ottima qualità indicata per la verniciatura di manufatti in ferro zincato. **NOXIDE ZINC GREEN** garantisce elevata protezione anche in ambienti particolarmente aggressivi e salini, agendo in due direzioni: dall'interno potenti additivi antiossidanti bloccano il processo di ossidazione del ferro; dall'esterno l'efficiente film protettivo isola il manufatto dagli agenti atmosferici eliminando la prima causa di formazione della ruggine: il contatto del ferro con l'ossigeno dell'acqua. Può essere usato in ambienti interni aerati perché non tossico, inodore e non infiammabile.

COLORE: Grigio, rosso ossido opachi.

PREPARAZIONE DEL FONDO E APPLICAZIONE:

Su ferro nuovo: accertarsi che la superficie sia perfettamente sgrassata. Applicare una o due mani, intervallate tra di loro di 6/8 ore, di antiruggine **NOXIDE ZINC GREEN**, diluita al 5-10% con acqua, del tipo e colore più adatto al manufatto

Su ferro già trattato: accertarsi del buon ancoraggio della pittura preesistente; in caso contrario, spazzolare bene, eliminare ogni parte scarsamente aderente e le eventuali formazioni di ruggine. Applicare una o due mani, intervallate tra di loro di 6/8 ore, di antiruggine **NOXIDE ZINC GREEN**, diluita al 5-10% con acqua, del tipo e colore più adatto al manufatto.



Noxide zinc green

Fondi green

>NOXIDE ZINC GREEN		N N 12
		REV 0
		DEL 19/10/2005
		SPEC. REF. N 12
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Esteri epossidici in emulsione	
Peso specifico:	1,39 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	18000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	65,5% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione: da + 12°C a + 40°C		
Temperatura di conservazione:	da +10°C a + 30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	5 - 10% con acqua	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 72 ore.	
Resa:	da 6 a 8 mq/l per mano	
Confezioni:	0,500 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 - 269208
Fax (0131) 269200
e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it