



Opalite

OPALITE é un fondo opaco sintetico fine di ottima qualità, indicato per la verniciatura di manufatti in legno, anche marini, interni ed esterni. **OPALITE** garantisce, insieme ad una resa elevata ed un ottimo potere riempitivo, una buona carteggiabilità.

COLORE: Bianco opaco.

PREPARAZIONE DEL FONDO E **Su legno nuovo:** accertarsi che la superficie sia perfettamente levigata e accuratamente carteggiata. Applicare una o due mani,

APPLICAZIONE: intervallate tra di loro di 8 -10 ore, di fondo **OPALITE**, diluito al 5-10% con ragia minerale, avendo cura di carteggiare accuratamente tra una mano e l'altra l'eventuale pelo del legno che si potrebbe sollevare.

Su legno già trattato: accertarsi del buon ancoraggio della pittura preesistente; in caso contrario, carteggiare molto bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente.. Applicare una o due mani, intervallate tra di loro di 8 -10 ore, di fondo **OPALITE**, diluita al 5-10% con ragia minerale, avendo cura di carteggiare accuratamente tra una mano e l'altra.

Qualunque manufatto che vada all'esterno dopo essere stato trattato con **OPALITE** deve essere verniciato a finire con **SMALTO**, **SINTHO** o comunque prodotto equivalente di finitura.



Opalite

Linea fondi

>OPALITE	N O 01	
	REV 0	
	DEL 05/11/2004	
	SPEC. REF. O 01	
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina alchidica	
Peso specifico:	1,64 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	20000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	80,1% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 45°C	
Temperatura di conservazione:	da + 5°C a + 45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	5 -10% con rafia minerale	
Tempo di essiccazione:	4 - 6 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 8 -10 ore	
Resa:	da 8 a 10 mq/l per ripresa	
Confezioni:	0,500 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 -269208
Fax (0131) 269200

e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it