



Orion

ORION è un rivestimento murale a spessore a base di granelli di marmo naturale delle più prestigiose cave italiane. Nato come rivestimento per esterni per l'ottima resistenza all'abrasione e alle intemperie, oggi per il colore naturale dei marmi che garantiscono calde tonalità e un raffinato aspetto simile al granito, è molto apprezzato anche in interno soprattutto in ambienti fortemente trafficati quali ingressi, vani scala, corridoi, ecc.

ORION è ottenibile in due diverse granulometrie "F" 0,7 - 1,2 mm.

"R" 1,2 - 1,8 mm.

COLORE: 28 tinte di cartella, tutte con colori di marmi naturali.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Su intonaco:** applicare una ripresa di nostro sottofondo **SAIFSEAL COAT QUARTZ**, diluito al 20% circa con acqua, nella tinta dominante di **ORION** prescelto.

Su legno: applicare una ripresa di nostro fondo **OPALITE**, diluito al 5 - 10% di ragia, lasciare essiccare per 12 ore circa, indi applicare una ripresa di sottofondo **SAIFSEAL BETON QUARTZ** nella tinta prescelta.

Muri vecchi: spazzolare e asportare vecchie pitture, stuccare eventuali imperfezioni, indi applicare una o due riprese di nostro fissativo **SAIFSEAL DUR**. Applicare quindi una mano di **SAIFSEAL BETON QUARTZ** nella tinta prescelta.

APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Stendere **ORION** sul muro con frattazzo in acciaio inox. Asportare la quantità in eccesso, al fine di rendere uniforme lo spessore, tenendo il frattazzo leggermente inclinato rispetto alla superficie. Attendere 5/10 minuti (in funzione della temperatura ambiente) quindi lisciare il prodotto applicato esercitando una leggera pressione con il frattazzo sempre inumidito.

L'applicazione non deve essere fatta in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o a temperatura inferiore a + 10° C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione; non applicare il prodotto se si prevede un abbassamento della temperatura al di sotto di + 5° C.

Dal momento che il marmo è un prodotto naturale, soggetto a variazioni di tonalità, completare il cantiere utilizzando solo fusti con lo stesso numero di produzione (batch n.).



Orion

Essendo privo di solvente, **ORION** non richiede particolari precauzioni durante l'applicazione.

PROTEZIONE:

per migliorare l'idrorepellenza del rivestimento **ORION**, applicare sulla superficie perfettamente asciutta, una mano di **XILODECOR**. Con questo trattamento si migliora la resistenza all'acqua, si prolunga la vita del rivestimento che manterrà nel tempo l'aspetto originale, riducendo la manutenzione. Questo trattamento non modifica la permeabilità al vapore del sistema.

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| >ORION | | N O 02 |
| | | REV 0 |
| | | DEL 05/11/2004 |
| | | SPEC. REF. O 02 |
| SCHEDA TECNICA | | |
| Tipo di legante: | Resina stirolo acrilica | |
| Peso specifico: | | UNI 8910 |
| pH: | 8,5÷9,5 | UNI 8311 |
| Viscosità: | 820000 CPS a 20° C. S. 6 RPM 0,5 ± 10% | UNI 8490 |
| % Solidi in peso: | 86,2% ± 2 | ISTR 0007 |
| | | |
| Temperatura di applicazione: | da +10°C a +35°C | |
| Temperatura di conservazione: | da + 10°C a +35°C | |
| Tempo di conservazione: | in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi. | |
| Diluizione: | pronto all'uso | |
| Tempo di essiccazione: | 3 ore asciutto al tatto 96 ore asciutto in profondità | |
| Resa: | "F" 3 - 3,5 kg/mq "R" 4 - 4,5 kg/mq | |
| Confezioni: | 5 kg - 25 kg | |

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY**

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 -269208
Fax (0131) 269200
e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it