



# Saifseal Beton Quartz

**SAIFSEAL BETON QUARTZ** è un sottofondo isolante, al quarzo, pigmentato, all'acqua per interni ed esterni. **SAIFSEAL BETON QUARTZ** é specifico per rivestimenti a spessore.

La pigmentazione e il quarzo contenuto nel prodotto facilitano, impedendo lo scivolamento, migliorando l'adesione e uniformando il colore della parete da rivestire, l'applicazione di tutti i rivestimenti a spessore. Colorato nella stessa tonalità del rivestimento da applicare, consente una riduzione dei consumi e minimizza le eventuali imperfezioni di applicazione.

Il potere isolante di **SAIFSEAL BETON QUARTZ** uniforma l'assorbimento dei supporti da trattare e la speciale resina resistente al Ph della calce/cemento impedisce la formazione di macchie ed aloni sulla parete.

**COLORE:** bianco-opaco.

**APPLICAZIONE:** Idoneo su intonaco cementizio sano, privo di impurità, muschi e untuosità.

Applicare una ripresa di **SAIFSEAL BETON QUARTZ** diluito dal 20 al 30% con acqua.

Nel caso di supporti con precedenti applicazioni di colori molto vivaci o con evidenti contrasti o non perfettamente maturi o con rappezzati, applicare due riprese intervallate tra di loro di alcune ore.

Mescolare accuratamente il prodotto diluito prima dell'uso.

Applicabile a rullo o a pennello.



# Saifseal Beton Quartz

Sottofondi

<b>&gt;SAIFSEAL BETON QUARTZ</b>		N S 24
		REV 0
		02/05/2006
		SPEC. REF. S 24
<b>SCHEDA TECNICA</b>		
Tipo di legante:	Resina acrilica modificata	
Peso specifico:	1,47 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	45000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	60,5% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	20-30% con acqua	
Tempo di essiccazione:	2 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 10 ore	
Resa:	da 0,15 a 0,20 kg/mq di prodotto pronto all'uso in funzione dell'assorbimento del supporto	
Confezioni:	2,5 ℓ - 15 ℓ	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
UNI EN ISO 9001:2000  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.  
VIA ACQUI, 31  
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY  
Tel. (0131) 269207 - 269208  
Fax (0131) 269200  
e-mail: [satif@saifspa.it](mailto:satif@saifspa.it)  
[www.saifspa.it](http://www.saifspa.it)