



Saifseal Plyo

SAIFSEAL PLYO è un fissativo trasparente incolore a solvente applicabile su supporti nuovi. L'utilizzo della resina "Plyolite Good Year" garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo pur mantenendo ottime doti di protezione del supporto agli agenti esterni. Idoneo per tutti i supporti minerali: intonaco cementizio, calcestruzzo, gesso, scagliola, pietra arenaria e calcarea, fibrocemento, cartongesso ecc., purché sani, ben asciutti, esenti da untuosità.

APPLICAZIONE: Applicare una ripresa di **SAIFSEAL PLYO** pronto all'uso. Nel caso di supporti molto assorbenti applicare due mani, intervallate tra di loro di 4/6 ore. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicabile a rullo o pennello, ad essiccazione avvenuta dopo 6/8 ore applicare la finitura prescelta.



Saifseal Plyo

Sottofondi

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| >SAIFSEAL PLYO | | N S 04 |
| | | REV 0 |
| | | DEL 05/11/2004 |
| | | SPEC. REF. S 04 |
| SCHEDA TECNICA | | |
| Tipo di legante: | Resina "Plyolite Good Year" | |
| Peso specifico: | 0,90 kg /l ± 2% | UNI 8910 |
| pH: | | UNI 8311 |
| Viscosità: | 50÷150 CPS a 20° C. S. 1 RPM 10 ± 10% | UNI 8490 |
| % Solidi in peso: | 8,3% ± 2 | |
| | | |
| Temperatura di applicazione: | da +5°C a +40°C | |
| Temperatura di conservazione: | da +0°C a +45°C | |
| Tempo di conservazione: | in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi. | |
| Diluizione: | pronto all'uso | |
| Tempo di essiccazione: | 1 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 10 ore | |
| Resa: | da 0,1 a 0,15 l/mq in funzione dell'assorbimento del supporto | |
| Confezioni: | 0,750 l - 2,5 l - 15 l | |

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 - 269208
Fax (0131) 269200
e-mail: satif@saifspa.it
www.saifspa.it