



Saifseal San 300

SAIFSEAL SAN 300 é un fissativo adatto al risanamento di muri con tracce di muffe. Su muri uniforma l'assorbimento del fondo e consolida in profondità il supporto trattato, oltre a preservare la parete da future formazioni di muffa. Le micromolecole del legante di **SAIFSEAL SAN 300** penetrano a fondo nella superficie migliorando l'adesione della successiva applicazione.

SAIFSEAL SAN 300 protegge la parete da attacchi di funghi e muffe, rispettando l'uomo e l'ambiente in accordo con le normative CE in vigore relative alle emissioni di sostanze volatili organiche (direttiva 2004/42/CE e DL 161 del 27 marzo 2006).

COLORE: lattiginoso - opaco.

APPLICAZIONE: Idoneo per gesso, scagliola, fibrocemento, cartongesso, intonaco tradizionale, ecc., purché sani, ben asciutti, esenti da untuosità.

Su muri con presenza di muffa applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN 300** sanificante, preventivamente diluito al 300% (ossia 1 parte di prodotto, 3 di acqua).

Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese intervallate tra di loro di alcune ore. Mescolare accuratamente il prodotto diluito prima dell'uso. Applicabile a rullo o pennello. Nel caso di contatto con gli occhi lavarsi abbondantemente con acqua corrente.

Lavare gli strumenti di applicazione con acqua tiepida immediatamente dopo l'uso.



Saifseal San 300

Sottofondi

>SAIFSEAL SAN 300		N S 26
		REV 0
		31/01/07
		SPEC. REF. 526
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina acrilica modificata	
Peso specifico:	1,04 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
V.O.C.	39 gr/l	
Viscosità:	10÷20 CPS a 20° C. S. 1 RPM 10 ± 10%	UNI 8490
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	minimo 300% con acqua	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 10 ore	
Resa:	da 0,1 a 0,15 l/mq di prodotto pronto all'uso in funzione dell'assorbimento del supporto	
Confezioni:	0,5 l – 5 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200

e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it