



Senese

SENESE é un sistema decorativo che riproduce effetti cromatici sovrapposti. Formulato per essere applicato in interno, a base di cariche e pigmenti naturali, è adatto al restauro di fabbricati storici ove si vogliano conservare le caratteristiche dei prodotti dei tempi antichi. Può essere anche applicato in esterno previa aggiunta di speciale additivo. **SENESE** può essere applicato su superficie liscia o su superfici leggermente ruvide con differente aspetto finale.

COLORE: 18 colori di cartella.
Altre tinte della cartella **"I RESTAURI"** si possono ottenere a tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR** diluito minimo al 200% con acqua.
Fondi vecchi: asportare al meglio la pittura preesistente, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **SAIFSEAL DUR** o **SAIFSEAL PRIMER**.

APPLICAZIONE: **Su fondi lisci,** applicare con un pennello di grande dimensione una mano pesante di **SENESE**, incrociando una pennellata con l'altra e avendo cura di lasciare evidenti le pennellate. Ad essiccazione avvenuta, passare il frattazzo in acciaio inox leggermente di costa, esercitando una forte pressione al fine di ottenere un aspetto finale lucido e compatto.
Su fondi ruvidi, applicare una passata di **MICROFOND** per uniformare la parete, indi procedere con l'applicazione di **SENESE** come sopra. La lucidatura finale con il frattazzo in acciaio inox metterà in evidenza sia le pennellate che l'irregolarità del fondo.



Senese

>SENESE		N S 11
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. S 11
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	minerale	
Peso specifico:	1,34 kg /l $\pm$ 2%	UNI 8910
pH:	11÷13	UNI 8311
Viscosità:	100000 CPS a 20° C. S. 2 RPM $6 \pm 10\%$	UNI 8490
% Solidi in peso:	52,45% $\pm$ 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto Completamente essiccato dopo 4- 6 ore	
Resa:	da 0,6 a 0,8 kg/mq di prodotto in due mani	
Confezioni:	l -2,5 l -15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità