



Spartitraffico

SPARTITRAFFICO è un prodotto speciale a base di resine clorocaucciù, ad alta adesione al supporto e resistente all'abrasione, rapido di essiccazione, specifico per segnaletica stradale orizzontale. **SPARTITRAFFICO** è formulabile in versione rifrangente (per uso strade statali, provinciali, ecc.), ove sono premiscelate perline di vetro idrorepellenti rispondenti alle norme ASTM D 1214 aventi indice di rifrazione non inferiore a 1,520, o non rifrangente (strade cittadine).

COLORE: Bianco semi-opaco
Giallo – blu –nero

PREPARAZIONE DEL FONDO Accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario eliminare ogni parte scarsamente aderente.

APPLICAZIONE: Applicare a spruzzo con apposita attrezzatura una mano abbondante e ben distribuita di **SPARTITRAFFICO**, diluito circa al 5% con diluente nitro.
Il prodotto è calpestabile dopo circa 15/20 minuti.
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
SPARTITRAFFICO può anche avere impieghi particolari quali: applicazioni su cemento, porfido o asfalto per la pitturazione di campi da tennis, da calcetto, da basket ecc..
Lavare gli strumenti di applicazione con diluente nitro immediatamente dopo l'uso.



Spartitraffico

>SPARTITRAFFICO		N S 16
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF. S 16
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Caucciù ciclizzato	
Peso specifico:	1,76 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	28000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	75 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da + 0°C a + 40°C	
Temperatura di conservazione:	da + 0°C a + 45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	5-10% con diluente nitro	
Tempo di essiccazione:	10 minuti asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 12 ore	
Resa:	da 8 mq/ℓ una ripresa di prodotto diluito in funzione della preparazione del supporto	
Confezioni:	0,750 ℓ – 2,5 ℓ - 15 ℓ	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.