



Taurus

TAURUS è un rivestimento murale a spessore a base di grani di quarzo ceramizzato sferoidale tedesco. L'inalterabilità nel tempo e la brillantezza dei colori, dovute al particolare seppur costoso sistema di ceramizzazione del quarzo, sono le caratteristiche salienti di **TAURUS**. Nato come rivestimento per esterni, per l'ottima resistenza all'abrasione ed alle intemperie, oggi per la brillantezza e la varietà dei colori che garantiscono caldi e raffinati effetti, è molto apprezzato in interni soprattutto in ambienti fortemente trafficati quali ingressi, vani scala, corridoi, ecc.

TAURUS è ottenibile in due diverse granulometrie "TAF" 0,3 - 0,8 mm."
"TAU" 0,7 - 1,2 mm."

COLORE: 28 tinte di cartella.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Su intonaco:** applicare una ripresa di nostro sottofondo **SAIFSEAL COAT QUARTZ**, diluito al 20% circa con acqua, nella tinta dominante di **TAURUS** prescelto.

Su legno: applicare una ripresa di nostro fondo **OPALITE**, diluito al 5 - 10% di ragia, lasciare essiccare per 12 ore circa, indi applicare una ripresa di sottofondo **SAIFSEAL COAT QUARTZ** nella tinta prescelta.

Muri vecchi: spazzolare e asportare vecchie pitture, stuccare eventuali imperfezioni, indi applicare una o due riprese di nostro fissativo **SAIFSEAL DUR**. Applicare quindi una mano di **SAIFSEAL COAT QUARTZ** nella tinta prescelta.

APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Stendere **TAURUS** sul muro con frattazzo in acciaio inox. Asportare la quantità in eccesso, al fine di rendere uniforme lo spessore, tenendo il frattazzo leggermente inclinato rispetto alla superficie. Attendere 5/10 minuti (in funzione della temperatura ambiente) quindi lisciare il prodotto applicato esercitando una leggera pressione con il frattazzo sempre inumidito

L'applicazione non deve essere fatta in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o a temperatura inferiore a + 10° C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione; non applicare il prodotto se si prevede un abbassamento della temperatura al di sotto di + 5° C..

Essendo privo di solvente, **TAURUS** non richiede particolari precauzioni durante l'applicazione



Taurus

>TAURUS		N T 01
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. T 01
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:		UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	780000 CPS a 20° C. S. 6 RPM 0,5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	87,9% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C	
Temperatura di conservazione:	da + 5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	3 ore asciutto al tatto 96 ore asciutto in profondità	
Resa:	"TAF" 2 - 2,5 kg/mq "TAU" 3 - 3,5 kg/mq	
Confezioni:	5 kg - 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità