



Unocoat

UNOCOAT è una idropittura murale di alta qualità a base di resine acriliche per esterni ed interni. Prodotto tecnologicamente molto avanzato offre una buona traspirabilità pur essendo lavabile. L'elevato potere coprente, l'ottima pennellabilità, il grande ancoraggio, rendono **UNOCOAT** adatto all'applicazione sui fondi più svariati (intonaco, gesso, legno, PVC, ecc.)

COLORE: Bianco - opaco
Altre tinte ottenibili con tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 300% con acqua.
Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con l'applicazione di una mano di **SAIFSEAL DUR consolidante**, diluito al 300% con acqua. Su fondi di bassa qualità applicare due mani del medesimo fondo intervallate tra di loro di almeno 4 ore.
Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Diluire **UNOCOAT** con acqua, al 20-30% secondo l'assorbimento del fondo da trattare.
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di **UNOCOAT** intervallate tra di loro di 4-6 ore.
UNOCOAT può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo o airless.
Non applicare quando è prevista una temperatura al di sotto di +5°C.. Nel caso di applicazione di colori scuri, assicurarsi dell'effettiva maturazione del supporto, e, all'occorrenza, neutralizzare l'eccessiva alcalinità con l'applicazione di una ripresa di **SAIFSEAL BETON 300%**.



Unocoat

Essendo privo di solvente **UNOCOAT** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

UNOCOAT è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua tiepida e sapone immediatamente dopo l'uso.

>UNO COAT		N U 0 1
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF. U 01
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:	1,55 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	30000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	65,4% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C		
Temperatura di conservazione: da +5°C a +45°C		
Tempo di conservazione: in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.		
Diluizione: 20-30% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.		
Tempo di essiccazione: 1 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 4-6 ore		
Resa: da 5 a 7 mq/l due riprese di prodotto diluito in funzione della preparazione del supporto		
Confezioni: 0,750 l - 2,5 l - 15 l		

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO - ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 - 269208
Fax (0131) 269200

e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it