



Uno Pool

UNO POOL é una pittura speciale per piscine a base di resine sintetiche al clorocaucciù. Ha come caratteristiche un ottimo potere coprente, buona pennellabilità, e resiste perfettamente immerso nell'acqua.

COLORE: Azzurro satinato o a richiesta tinte particolari

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare due passate di **SAIFSEAL PLYO SUPER**, intervallate tra di loro di almeno 6 - 7 ore, assicurandosi preventivamente che il fondo sia esente da umidità.
Fondi vecchi: scrostare accuratamente tutta la pittura preesistente (l'ideale sarebbe sabbiare l'intera superficie) indi applicare due passate di **SAIFSEAL PLYO SUPER**, intervallate tra di loro di almeno 6 - 7 ore, assicurandosi preventivamente che il fondo sia esente da umidità.

APPLICAZIONE: Diluire **UNO POOL** con speciale diluente al 10% circa in prima mano. Attendere almeno 12 -24 ore la perfetta essiccazione, indi applicare una seconda mano di **UNO POOL** diluita al 5%. Attendere almeno 5 - 6 giorni prima di riempire la piscina. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. **UNO POOL** può essere applicato a pennello o a rullo. Proteggere dalla pioggia in fase di applicazione ed essiccazione. Pulire gli strumenti di applicazione con solvente immediatamente dopo l'uso.



Uno Pool

>UNO POOL		N U 02
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF. U 02
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina sintetica a base di clorocaucciù	
Peso specifico:	1,3 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	15000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	40,8%± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da + 15°C a +30°C	
Temperatura di conservazione:	da + 5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	5-15% con speciale diluente sintetico in funzione del tipo di applicazione	
Tempo di essiccazione:	4 - 5 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 12 -24 ore A contatto diretto con l'acqua dopo almeno 5 -6 giorni.	
Resa:	da 4 a 5 mq/l	
Confezioni:	0,750 l - 2,5 l - 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità