



Uno Satin/3

Il prodotto nasce dalla esigenza di avere un rivestimento versatile, resistente al lavaggio, al graffio, antimuffa e di facile applicazione. **UNO SATIN/3** per le sue caratteristiche si colloca fra una buona pittura tradizionale ed i moderni smalti ecologici a base acquosa. Il prodotto, di aspetto simile alla seta, è la soluzione tecnica più semplice ed ecologica per la protezione di superfici interne in intonaco cementizio, gesso, cartongesso, legno e masonite. **UNO SATIN/3** ha una adesione ottimale anche su superfici lisce. Di aspetto satinato è dotato di potere antimuffa permanente ed è una finitura di pregio anche in ambienti dove l'umidità o la condensa di vapore possono creare antiestetiche macchie di muffa. Perfettamente resistente al lavaggio e allo sfregamento, **UNO SATIN/3** rappresenta la soluzione ideale per la finitura in ambienti pubblici e privati.

COLORE: Bianco satinato
Altre tinte tenui ottenibili con tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 200% con acqua.
Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **SAIFSEAL DUR consolidante**, diluito minimo al 200% con acqua. Su fondi scarsamente aderenti applicare una seconda ripresa dello stesso fondo intervallata di almeno 4 ore dalla prima.
Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Diluire **UNO SATIN/3** con acqua, al 15-20% secondo l'assorbimento del fondo da trattare.
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di **UNO SATIN/3** intervallate tra di loro di 4-6 ore.
UNO SATIN/3 può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo o airless.



Uno Satin/3

Non applicare quando è prevista una temperatura al di sotto di +5°C.. Nel caso di applicazione di colori scuri, assicurarsi dell'effettiva maturazione del supporto, e , all'occorrenza neutralizzare l'eccessiva alcalinità. Essendo privo di solvente **UNO SATIN/3** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

UNO SATIN/3 è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

>UNO SATIN/3		N U 04
		REV 0
		DEL 05/11/2004
		SPEC. REF. U 04
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Emulsione acrilica modificata	
Peso specifico:	1,32 kg /l $\pm$ 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	11000 CPS a 20° C. S. 5 RPM $\pm$ 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	56,8% $\pm$ 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +35°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	5 -10% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 4-6 ore	
Resa:	da 6 a 8 mq/l due riprese di prodotto diluito in funzione della preparazione del supporto	
Confezioni:	0,750 l - 2,5 l – 15 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità