



Vega rustico

VEGA BUCCIA RUSTICA (BR) é un rivestimento murale al quarzo ad effetto buccia rustica per interni ed esterni da applicare a rullo.

COLORE: Bianco più tinte come da mazzetta colori "I RESTAURI".
Altre tinte ottenibili con tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **SAIFSEAL BETON 300%** o **SAIFSEAL DUR 300%** scegliendo il più adatto al fondo da trattare.

Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **SAIFSEAL DUR 300%** diluito al 300% con acqua.

Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Stendere la pasta sulla superficie da ricoprire usando o un frattazzo oppure direttamente con un rullo di spugna alveolato in grana grossa. Se si vuole ottenere un effetto più arrotondato (senza punte in rilievo) aggiungere un bicchiere d'acqua e mescolare bene.

Rullare in senso orizzontale e verticale fino ad ottenere una superficie omogenea. La rullata finale deve sempre essere data nello stesso senso per evitare riflessi diversi.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Non applicare in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o quando è prevista una temperatura al di sotto di +5°C. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione; l'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 15-20 giorni dall'applicazione.

Essendo privo di solvente **VEGA BUCCIA RUSTICA** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.



Vega rustico

I rivestimenti

>VEGA BR		N V 06
		REV. N. 1
		DEL 27/06/2006
		SPEC. V 06
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:	1,75 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	300000 CPS a 20° C. S. 2 RPM 6 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	79% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +45°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +35°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	2 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 8 -12	
Resa:	da 1 a 1,5 kg/mq	
Confezioni:	5 kg - 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.