



Xilocoat

XILOCOAT è un rivestimento protettivo e decorativo a base di selezionate cariche minerali, resine silossaniche e pigmenti inorganici. Questo rivestimento è formulato utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche nel settore dei leganti per pitture, unendo in un unico prodotto due caratteristiche fondamentali apparentemente in contrasto tra di loro: resistenza all'acqua e traspirabilità. Ideale per la decorazione e la protezione di ville e palazzi d'epoca. **XILOCOAT** ha una elevata traspirabilità, un'ottima resistenza alla pioggia, un'ottima idrorepellenza e contribuisce a ridurre i danni provocati agli intonaci dall'assorbimento delle acque meteoriche. L'elevata permeabilità al vapore di **XILOCOAT** non inibisce l'evaporazione dell'umidità presente nei vecchi muri, evitando fenomeni di sfogliazione e distacchi. Inoltre una buona protezione contro le muffe e i muschi e una buona aderenza al supporto garantiscono una ridotta manutenzione per lungo tempo.

XILOCOAT è prodotto in due differenti aspetti finali: uno tipo fratazzato fine e uno ad effetto compatto. Per riferimento visivo consultare nostro catalogo " **RESTAURI**" prodotti Genovese e Piacentino.

COLORE: Bianco più tinte come da mazzetta colori " **I RESTAURI**".
Altre tinte ottenibili con tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** applicare una passata preventiva di **XILOSEAL** diluita minimo al 100% con acqua.
Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben pulita ed ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **XILOSEAL**
Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD**, distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
XILOCOAT è pronto all'uso. Stendere **XILOCOAT** sul muro con frattazzo in acciaio inox. Asportare la quantità in eccesso, al fine di rendere uniforme lo spessore, tenendo il frattazzo leggermente inclinato rispetto alla superficie.
XILOCOAT tipo intonachino: attendere 5/10 minuti (in funzione della temperatura ambiente) quindi lisciare il prodotto applicato esercitando una leggera pressione con il frattazzo mantenuto ben umido. Ripetere l'operazione fino ad ottenere un aspetto compatto e uniforme.



Xilocoat

Linea silossanica

XILOCOAT tipo fratazzato fine: attendere 5/10 minuti (in funzione della temperatura ambiente) quindi lisciare il prodotto applicato a mezzo di un frattazzo in plastica con movimenti circolari, esercitando una leggera pressione con il frattazzo mantenuto inumidito e ben pulito. In esterno non applicare in presenza di forte vento, in pieno sole, sotto la pioggia o quando è prevista una temperatura al di sotto di +10°C.. Proteggere la parete dalla pioggia per almeno 48 ore dopo l'applicazione; l'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 15-20 giorni dall'applicazione.

Nel caso di applicazione di colori scuri, assicurarsi dell'effettiva maturazione del supporto, e, all'occorrenza, neutralizzare l'eccessiva alcalinità.

Essendo privo di solvente **XILOCOAT** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua tiepida e sapone immediatamente dopo l'uso.

>XILOCOAT		N X 07
		REV 0
		22/01/2006
		SPEC. REF. X 07
SCHEMA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina silossanica in dispersione acquosa	
Peso specifico:	1,70 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	9÷11	UNI 8311
Viscosità:	350000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	74% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	6 ore asciutto al tatto Completamente essiccato dopo 120 ore	
Resa:	da 1,7 a 2,3 kg/mq a seconda del tipo di supporto	
Confezioni:	5 kg – 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 – 269208
Fax (0131) 269200

e-mail: satif@saifspa.it
www.saifspa.it