



# Xilodecor

**XILODECOR** é un impregnante protettivo a solvente appositamente formulato con una resina dotata di eccezionale compatibilità con supporti cementizi, intonaci, pitture e pietre naturali, perfettamente incolore, elevatissime traspirabilità e trasparenza. **XILODECOR** non modifica la permeabilità al vapore del supporto ma realizza uno strato protettivo e impermeabile agli agenti atmosferici, se in esterno, e a trattamenti di lavaggio, se in interno. **XILODECOR** viene principalmente impiegato nel trattamento conservativo di mattoni a vista, pietre e laterizi, dei quali non modifica l'aspetto.

**COLORE:** Trasparente incolore.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** La superficie da trattare deve essere esente da grasso, sfarinamenti superficiali e polvere; se necessario procedere ad una pulizia meccanica, manuale o ad una leggera sabbiatura.

**APPLICAZIONE:** Prodotto pronto all'uso. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.  
Applicare una prima ripresa di **XILODECOR** avendo cura di ben distribuire il prodotto sulla superficie da trattare.  
Applicare, ad essiccazione avvenuta, una seconda ripresa di **XILODECOR**.  
Nel caso in cui si vogliano impermeabilizzare pavimentazioni in mattone o pietra o piastrelle sia in interno che in esterno ripetere le applicazioni fino a completa saturazione del supporto.  
**XILODECOR** può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo.  
Non applicare su superfici umide e proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore dopo l'applicazione; l'essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 48 ore dall'applicazione.  
Pulire gli strumenti di applicazione con apposito diluente sintetico immediatamente dopo l'uso.



# Xilodecor

|                               |                                                                                       |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>&gt;XILODECOR</b>          |                                                                                       | N X 01          |
|                               |                                                                                       | REV 1           |
|                               |                                                                                       | 05/11/2004      |
|                               |                                                                                       | SPEC. REF. X 01 |
| <b>SCHEDA TECNICA</b>         |                                                                                       |                 |
| Tipo di legante:              | Resina acril-silossanica modificata                                                   |                 |
| Peso specifico:               | <b>0,84</b> ± 2% Kg/l                                                                 | UNI 8910        |
| pH:                           |                                                                                       | UNI 8311        |
| Viscosità:                    | <b>50 ÷150</b> CPS a 20° C. S. 1 RPM 1 ± 10%                                          | UNI 8490        |
| % Solidi in peso:             | <b>10,6</b> % ± 2                                                                     | ISTR 0007       |
|                               |                                                                                       |                 |
| Temperatura di applicazione:  | da + 5°C a +30°C                                                                      |                 |
| Temperatura di conservazione: | da + 0°C a +35°C                                                                      |                 |
| Tempo di conservazione:       | in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.                        |                 |
| Diluizione:                   | Pronto all'uso                                                                        |                 |
| Tempo di essiccazione:        | 2 ora asciutto al tatto<br>Sopraverniciabile dopo 12 ore                              |                 |
| Resa:                         | da 0,150 a 0,200 l/mq. di prodotto per mano a seconda dell'assorbimento del supporto. |                 |
| Confezioni:                   | 0.750 - 2,5 l - 15 l                                                                  |                 |

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.