Xilosaif interni

Linea silossanica

XILOSAIF INTERNI é una pittura protettiva e decorativa a base di selezionate cariche minerali, resine silossaniche e pigmenti inorganici. Questa pittura è formulata utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche nel settore dei leganti. Ideale per la decorazione e la protezione di pareti interne con lievi problemi di umidità. **XILOSAIF INTERNI** ha una eccezionale traspirabilità, una ottima idrorepellenza e contribuisce a ridurre i danni provocati agli intonaci dall'eccessiva umidità della parete. Infatti l'elevata permeabilità al vapore di **XILOSAIF INTERNI** non inibisce l'evaporazione dell'umidità presente nei vecchi muri, evitando fenomeni di esfogliazione. Inoltre la buona protezione contro le muffe e i muschi e una buona aderenza al supporto garantiscono una ridotta manutenzione per lungo tempo.

COLORE: Bianco più 132 tinte come da mazzetta colori "**I RESTAURI**". Altre tinte ottenibili con tintometro.

PREPARAZIONE DEL FONDO:

Fondi nuovi: applicare una passata preventiva di **XILOSEAL** diluita minimo al 100% con acqua.

Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben pulita ed ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **XILOSEAL**

Fondi con presenza di muffe: applicare **NO MOULD,** distruggitore di muffe, in più riprese. Ad essiccazione avvenuta asportare i residui di muffa con un panno o con una spugna indi procedere con una ripresa di **SAIFSEAL SAN** diluito al 300% minimo con acqua. Nel caso di supporti molto assorbenti o molto infestati da muffe preesistenti applicare due riprese di **SAIFSEAL SAN** intervallate tra di loro di alcune ore.

APPLICAZIONE: Diluire **XILOSAIF INTERNI** con acqua al 20-25% secondo l'assorbimento del fondo da trattare.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di **XILOSAIF INTERNI** intervallate tra di loro di 8-12 ore.

XILOSAIF INTERNI può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

L''essiccazione in profondità e la completa lavabilità intervengono dopo 15-20 giorni dall'applicazione.

Nel caso di applicazione di colori scuri, assicurarsi dell'effettiva maturazione del supporto, e, all'occorrenza, neutralizzare l'eccessiva alcalinità.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200
e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it

Linea silossanica

Essendo privo di solvente **XILOSAIF INTERNI** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.
Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

>XILOSAIF INTERNI		N X 04
		REV 0
		05/11/2004
		SPEC. REF. X 04
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	Resina silossanica in dispersione acquosa	
Peso specifico:	**1,47** kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	**9÷11**	UNI 8311
Viscosità:	**35000** CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	**53,6 %** ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +45°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +35°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	20-25% con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto.	
Tempo di essiccazione:	3 ore asciutto al tatto Sopraverniciabile dopo 8-12 ore	
Resa:	da 0,2 a 0,3 kg/mq di prodotto in funzione del tipo di supporto	
Confezioni:	2,5 ℓ – 15 ℓ	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.
Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200
e-mail: saif@saifspa.it
www.saifspa.it