



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000 N. 4493

# CHROMCOAT

**CHROMCOAT**, stucco perlescente, permette di realizzare effetti decorativi metallizzati a spatola, che lasciano intravedere in semitrasparenza le passate sovrapposte di diverso colore. A base acrilica, per interni, ha consumi molto ridotti.

**COLORE:** Esempi di cartella.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** **Fondi nuovi:** applicare su un fondo ben rasato o stuccato una passata preventiva di **SAIFSEAL DUR consolidante 300%** diluito al 300% con acqua.

**Fondi vecchi:** accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Ripristinare eventuali imperfezioni del fondo a mezzo stucco indi consolidare con **SAIFSEAL DUR consolidante 300%**, diluito al 300% con acqua. Su fondi di bassa qualità applicare una seconda passata di **SAIFSEAL DUR consolidante** intervallata dalla prima di 4/6 ore.

**APPLICAZIONE:** Applicare una ripresa di **UNO COAT**, pittura lavabile di alta qualità e copertura, al fine di uniformare il colore della parete da trattare. Ad essiccazione avvenuta, procedere all'applicazione di **CHROMCOAT** mediante spatola in acciaio inox, nella dimensione che più aggrada. Usare la tecnica della rasatura a velo incrociando le spatolate in maniera non ripetitiva e asportando immediatamente il materiale in eccesso.



*stile & tradizione del colore*

# >CHROMCOAT

N C 02
REV 0
DEL 05/11/2004
SPEC. REF. C 02

## SCHEDA TECNICA

Tipo di legante:	Resina stirolo acrilica	
Peso specifico:	1,21 kg /l $\pm$ 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	750000 CPS a 20° C. S. 7 RPM $2 \pm 10\%$	UNI 8490
% Solidi in peso:	58 % $\pm$ 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +35°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto	
Resa:	da 0,1 a 0,12 l/mq in relazione al tipo di supporto	
Confezioni:	0,750ℓ - 2,5 ℓ	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

*estilo y tradicion  
del color*

*stil & farbe  
tradition*



*style et tradicion  
de la couleur*

*colour style  
and tradition*