



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000 N. 4493

MADREPERLA

MADREPERLA è una singolare finitura perfettamente liscia, che crea trasparenze ed effetti sfumati, con un prezioso riflesso perlescente, in una vasta gamma di colori. L'effetto decorativo è superbo, i consumi sono ridotti, la resistenza ai graffi e la lavabilità sono elevate. Lo spessore della finitura è modesto, quindi richiede una buona preparazione del fondo che deve essere perfettamente liscio. **MADREPERLA** è una ottima finitura dove si debbano conciliare esigenze opposte: la necessità di un aspetto raffinato e delicato proprio dello stucco lustro veneziano, una resistenza e durata eccezionali, estrema facilità e rapidità di applicazione.

COLORE: Incolore, 80 colori standard disponibili con il sistema tintometrico o con dosi coloranti.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Pareti nuove o vecchie non stuccate:** una mano di di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 300% con acqua.
La superficie dovrà essere perfettamente liscia. Applicar quindi due passate di **UNOCOAT**, **ACRYL 100** or **MICRO fine 500** colore **R1241**, diluito correttamente.

APPLICAZIONE: **MADREPERLA** è fornito pronto all'uso, neutro, da colorare con dosi pigmentanti (o a tintometro) Aggiungere una o due dosi pigmentanti al **MADREPERLA** (2,5 lt.), applicare uno strato sottile di prodotto a rullo o a pennello ed immediatamente distribuire utilizzando la spugna sintetica in dotazione. Poiché, dato il basso spessore, il prodotto asciuga rapidamente, su vaste superfici si suggerisce di utilizzare due operatori: il primo provvederà ad applicare a pennello o a rullo il Madreperle, il secondo seguirà immediatamente a distribuire e sfumare per mezzo della spugna, utilizzando la stessa tecnica di applicazione dell'**ARETINO**. Per ottenere un effetto più profondo e pieno, ripetere l'applicazione dopo poche ore..
Essendo privo di solvente, **MADREPERLA**, non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.
MADREPERLA è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.
Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.



stile & tradizione del colore

>MADREPERLA

N M 21

REV 1

DEL 31/05/2007

SPEC. REF. M 21

SCHEMA TECNICA

Tipo di legante:	acrilica modifica	
Peso specifico:	1,21 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	10000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	39% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. Sopraverniciabile dopo 2 ore	
Resa:	da 100 a 120 g/mq	
Confezioni:	2,5 l - 0,750 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

*estilo y tradicion
del color*

*stil & farbe
tradition*



*style et tradicion
de la couleur*


*colour style
and tradition*



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000 N. 4493



stile & tradizione del colore



*estilo y tradicion
del color*

*stil & farbe
tradition*



*style et tradicion
de la couleur*

*colour style
and tradition*