



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000 N. 4493

MADREPERLA

MADREPERLA è una singolare finitura perfettamente liscia, che crea trasparenze ed effetti sfumati, con un prezioso riflesso perlescente, nelle tonalità oro, argento e bronzo. L'effetto decorativo è superbo, i consumi sono ridotti, la resistenza ai graffi e la lavabilità sono elevate. Lo spessore della finitura è modesto, quindi richiede una buona preparazione del fondo che deve essere perfettamente liscio. **MADREPERLA** è una ottima finitura dove si debbano conciliare due esigenze opposte: la necessità di un aspetto raffinato e delicato proprio dello stucco lustro veneziano e una resistenza e durata eccezionali.

Due tipi di applicazione possono essere realizzate con **MADREPERLA**: **Classic**, applicata a spatola e **Sfumata** applicata a spugna

COLORE: Base neutra colorabile a Tintometro. 42 colori disponibili da cartella.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Pareti nuove o vecchie stuccate:** una mano di **SAIFSEAL DUR** consolidante, diluito al 300% con acqua. Eventuali difetti della superficie devono essere eliminati. Applicare una o due passate di **UNOCOAT** nel colore della successiva finitura **MADREPERLA**

APPLICAZIONE: **Classic:** con fratazzo o spatola in acciaio inox, applicare uno strato sottile di prodotto, asportando immediatamente ad ogni spatolata, il materiale eccedente, tenendo la spatola inclinata. Le spatolate dovranno essere incrociate, non ripetitive. Per ottenere un maggiore effetto di profondità ripetere l'applicazione, dopo poche ore, poiché, dato il basso spessore, il prodotto asciuga rapidamente. **MADREPERLA** è fornito pronto all'uso, neutro, da colorare con dosi pigmentanti o a tintometro.

Sfumato: prima aggiungere una dose "Madreperla Sfumato", mescolare bene, applicare una mano a pennello e sfumare immediatamente con la spugna, fino ad ottenere un effetto sfumato.

Essendo privo di solvente, **MADREPERLA** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

MADREPERLA è inodore quindi può essere utilizzato in ospedali, scuole e/o in ambienti pubblici.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.



stile & tradizione del colore

>MADREPERLA

N M 21
REV 1
DEL 06/04/2006
SPEC. REF. M 21

SCHEMA TECNICA

Tipo di legante:	acrilica modifica	
Peso specifico:	1,02 kg /l \pm 2%	UNI 8910
pH:	8,5÷9,5	UNI 8311
Viscosità:	1000000 CPS a 20° C. S. 7 RPM $2 \pm 10\%$	UNI 8490
% Solidi in peso:	53% \pm 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:		
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:		
Resa:		
Confezioni:	2,5 l - 0,750 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

*estilo y tradicion
del color*

*stil & farbe
tradition*



*style et tradicion
de la couleur*

*colour style
and tradition*