



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000 N. 4493

# MANTOVANO 051

**MANTOVANO** é una finitura minerale applicata a spatola a base di grassello di calce stagionato, colorato nella massa, per interno ed esterno. Ottima traspirabilità, aspetto liscio, morbido, effetto sfumato ottenuto con sovrapposizioni, rendono **MANTOVANO** adatto a impieghi in complessi architettonici ristrutturati o in ambienti in cui si voglia ricercare l'aspetto degli stucchi antichi..

Applicato in strati di ridotto spessore **MANTOVANO** non è soggetto a ritiri, offre una buona adesione al supporto ed una buona resistenza all'abrasione.

**COLORE:** 33 colori standard, a richiesta, cartella colori "I RESTAURI".

**FONDO:** **MANTOVANO** si applica in interni (**MANTOVANO 051**) ed esterni (**MANTOVANO XILO**) su muri in calcestruzzo, cemento o stucco.

**PREPARAZIONE DEL FONDO:** **Fondi nuovi:** quando è richiesta una alta traspirabilità della parete, applicare **SAIFSEAL DUR 300%** oppure una ripresa di **SAIFSEAL BETON 300%**.

**Fondi vecchi:** asportare al meglio la pittura preesistente, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente e consolidare con **SAIFSEAL DUR 300%**.

**APPLICAZIONE:** Applicare sulla parete già preparata, uno strato fine di **MANTOVANO**, con frattazzo in acciaio inox. asportando immediatamente il materiale eccedente. A distanza di 24 ore carteggiare la superficie indi ripetere l'operazione, applicando il materiale in maniera incrociata e non ripetitiva. Per dare maggior profondità, ripetere un terzo passaggio di **MANTOVANO**. Per ottenere un aspetto finale lucido e compatto passare, dopo 6 - 8 ore dall'ultima applicazione, il frattazzo in acciaio inox leggermente di costa esercitando una forte pressione, esercitando una forte pressione al fine di ottenere un aspetto finale lucido e compatto.



*stile & tradizione del colore*

# >MANTOVANO 051

N M 01  
REV 0  
DEL 05/11/2004  
SPEC. REF. M 01

## SCHEMA TECNICA

Tipo di legante:	minerale	
Peso specifico:	1,8 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	11÷13	UNI 8311
Viscosità:	600000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 1 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	69,35 % ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. 24 ore carteggiabile 48 ore perfettamente essiccato	
Resa:	da 1 a 1,5 kg/mq di prodotto in funzione del tipo di supporto (rasatura esclusa) e della spatola usata per l'applicazione	
Confezioni:	5 kg – 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

*estilo y tradicion  
del color*

*stil & farbe  
tradition*



*style et tradicion  
de la couleur*

*colour style  
and tradition*