



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000 N. 4493

MANTOVANO 51/3

MANTOVANO é una finitura minerale applicata a spatola a base di grassello di calce stagionato, colorato nella massa, per interno ed esterno. Ottima traspirabilità, aspetto liscio, morbido, lucido, effetto sfumato ottenuto con sovrapposizioni, rendono **MANTOVANO** adatto a impieghi in complessi architettonici ristrutturati o in ambienti in cui si voglia ricercare l'aspetto degli stucchi antichi.

Applicato in strati di ridotto spessore **MANTOVANO** non è soggetto a ritiri, offre una buona adesione al supporto ed una buona resistenza all'abrasione.

COLORE: 33 colori standard. A richiesta, cartella colori **"I RESTAURI"**.

PREPARAZIONE DEL FONDO **Fondi nuovi:** applicare una mano di **SAIFSEAL DUR 300%** consolidante diluito al 300% con acqua al fine di consolidare al meglio la parete resa precedentemente liscia.
Fondi vecchi: asportare al meglio la pittura preesistente, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Ripristinare con stucco o rasante indi consolidare con **SAIFSEAL DUR 300%** consolidante . Se necessario ripetere una seconda volta l'applicazione del consolidante.

APPLICAZIONE: Applicare sulla parete già preparata, uno strato fine di **MANTOVANO**, con frattazzo in acciaio inox asportando immediatamente il materiale in eccesso . A distanza di 24 ore carteggiare la superficie indi ripetere l'operazione, applicando il materiale in maniera incrociata e non ripetitiva. Per dare maggior profondità, ripetere un terzo passaggio di **MANTOVANO**. Per ottenere un aspetto finale lucido e compatto passare, dopo pochi minuti dall'ultima applicazione, il frattazzo in acciaio inox leggermente di costa esercitando una forte pressione al fine di ottenere un aspetto finale lucido e compatto.



stile & tradizione del colore

>MANTOVANO 51/3

N M 02

REV 0

DEL 05/11/2004

SPEC. REF. M 02

SCHEDA TECNICA

Tipo di legante:	minerale	
Peso specifico:	1,68 kg /l $\pm$ 2%	UNI 8910
pH:	11÷13	UNI 8311
Viscosità:	600000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 1 $\pm$ 10%	UNI 8490
% Residuo Secco:	67,45% $\pm$ 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 12 mesi.	
Diluizione:	pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. 24 ore carteggiabile 48 ore perfettamente essiccato	
Resa:	da 1 a 1,5 kg/mq di prodotto in funzione del tipo di supporto (rasatura esclusa) e della spatola usata per l'applicazione	
Confezioni:	5 kg – 25 kg	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

*estilo y tradicion
del color*

*stil & farbe
tradition*



*style et tradicion
de la couleur*

*colour style
and tradition*